### **BEST AVAILABLE COPY**

# PROCESS FOR RECOVERING MOLYBDENUM FROM WASTE CATALYST OF DESULFURNIZAT ION

**Publication number:** 

JP52052895

**Publication date:** 

1977-04-28

Inventor:

SHINOHARA YUKIO; MIHASHI MASAKAZU

Applicant:

MITSUI MINING & SMELTING CO

Classification:

- international:

C01G39/00; C01G39/00; (IPC1-7): C01G39/00

- european:

Application number:

JP19750128912 19751028

Priority number(s):

JP19750128912 19751028

Report a data error here

#### Abstract of JP52052895

PURPOSE:To recover Mo composition from waste catalyst of fuel oil desulfurization by extraction method.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# 2000n 2 2000n

# BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁

## **公開特許公報**

(¥ 4, 000). 中阁 頗

特許庁長官 殷

昭和50年/0月28日

1. 発明の名称

がパロヤイ507ペイ 脱硫路触媒からのモリプテンの かたり回収方法

(1)

2. 発明者

東京都隸馬区上石神井/-/03-22 ED)

T. 名 广内整理番号

(はか1名)

3. 特許出願人

fl: 所 東京都中央区日本橋室町 3-7-/

とーノ クマンゾアコタギョウ 三井金属鉱浆株式会社

(代次为)

为代 € 10, 28

(13 m 3 %)

书記日

4. 代 理 人

167 〒100 東京都千代田区大小町二丁目 2 番 1 号 町火作町ピルチング331 电 器 (211) 3 6 5 1 (代 松)

(6669) 弁理七 浅 村 怹

50 128912

①特開昭 52 - 52895

④公開日昭52(1977) 4.28

②特願昭. 50-128912

②出願日 昭切(197分/0,28

未請求 審査請求

(全6頁)

2121 41 7229 4A

52日本分類 15 Fiz 131949

6D Int. C12 COIG 39/00 織別 配号

1. 発明の名称

脱硫蔣触媒からのモリプデンの国収方法

2特許精水の範囲

脱硫磷酸碟をアルカリ核で抽出し、抽出された パナツウム及び モリナヤン成分を含む抽出版に頂 石灰を加えてペナジゥム成分を沈設させて分離し たモリナデン酸ナトリウムを含む溶液に塩化アン モニウムを加え、アルミニウム分を沈殿除去し、 分離したモリナデン嬢ナトリウム棺液を渡婚し、 般を加えてpHを關係し、更に機縮し、酸化モリブ アンを析出改験させ、これを沪過し、得られた寒 化モリナデンをか嫌することを特徴とする酸化モ リプヤンを脱餓る破媒から回収する方法。

3発明の詳細な説明

本発明は盧袖の説婉廃触媒からモリブデン成分 を も出回収する方法に関する。

& 近、石油の需要は楽しく増加し、そのために 大気汚染も飲しくなり、重油の低端費化が要求さ れ、それに伴つて脱颌法に 萬貫石 油の 低幅 貫化が 有効な方法として採用されるようになり、従つて 脱硫腐敗鰈の母が均加している。この硫磺磺胺媒 はモリプアン、パナジウム、コペルト、ニツケル などの有価成分を含有しているので、これらの会 腐成分を有利に回収することは、脱硫コストの低 娘と澄源の利用塞を向上させる上で重要である。

従来、脱硫廃敗鉄からモリプデンを回収する方 法は披陽触媒を焙焼し、モリナデン、ペナジウム などを可容性にし、これを抽出した後、通常の回 収法、いわゆる罷式法などによつて分離回収が行 われている。

この通常の回収法は露触媒を選化焙焼して水殻 化ナトリウム、炭酸ナトリウムなどのアルカリ又 は避で個出する方法、あるいは水堰化ナトリウム, 段製ナトリウム、 女爆などを森加してソーダ唱唱 し、しかる後水で抽出する方法があり、これらの 抽出方法によつて待られた油出液にアンモニウム 塩の添加、蝦 添加による加水分解、及び出 興格な どの分離法を個み合せてモリナアンをモリナデン 被又はモリアデン娘アンモンの沈殿として国収す

特阴昭52- 52895(2)

る方法である。との通常の回収法の欠点はモリナ デンが出及び穏度によつて原子価が変化するので、 モリナデンを一定の形に保持させることは適めて は箱で高度の役柄を要する。しかも、抽出板中に アルミナ、シリカなどが多量に溶出している場合 回収率、純度などが値めて愚い。以上の欠点から 従来法は工業的に消足し得る方法とは替えなかつ た。

本場別は上記従来法の話欠点を併除した税が脱触媒からのモリプランの同収方法である。

本希明者らは、脱硫熔散碟を水酸化アルカリ水溶液をもつて、温度/20℃以上で抽出し、含まれているモリナデン及びペナシウム成分並びにニッケルを含む残産から分離し、抽出谷中のペナジウム及びアルミナ 成分を生石灰、脱氧と、脱氧と、ペナシウム 成分を含む沈殿相と、 モリナデン 成分を含む 被相とを分離し、要すれば 出 労産 で 派 機 と 反 で させ て コパルト及びニッケル 秘 査 を 派 機 と 反 で させ て コパルト及びニッケル 似

分を可溶化することを特徴とする税譲通機疾から 有価金属を抽出回収する方法を格明した(特徴昭 50-1088/号)。

「整数葉を焙焼し、アルカリ油出し、モリプデン 成分をペナジウム成分と分離する削工程及びその 分離されたモリプデン成分を本発明に従つて処理 する工程のフローシートを第/図に示す。

本発明方法の工程並びにその前工程を以下に説明する。

削工程:脱鐵路触媒を鉛鏡し、それを粉砕、水 酸化ナトリウム溶液で酸時抽出し、アルカリ抽出 被と、ニッケル及びコペルト成分を含有する残疾。 とに分離し、酸线透分は水を加えてレパルプし、 先争液を上配アルカリ抽出液に添加、合核し、消 石灰を加え、パナジウム成分を沈澱させ、モリナ デン成分溶液と分離する。

本発明工程:上肥町工程で得たモリプデン成分溶液(租 Na<sub>2</sub>M No<sub>4</sub>) に塩化アンモニウムを加え、
ナルミニウム分を AL(OH)<sub>3</sub> として沈暇させ、 評核、
構製モリプデン酸ナトリウム液を機離すると同時 佐アンモニアを回収し、塩酸(必要に応じて、 師 回の酸化モリプデンを評別したときの評液を加え で)を加えて出を 0.2~3.0 に鍋整し、 機榴し、 抗出する酸化モリプデンを評取( 評液は、必要に 応じて、 次回の出場整用塩酸に加えて本可収系に もどす)、 前沈 安を約 5 0 0 ℃でか焼して、 製品 積級像化モリプデンを得る。

上記のようにして耐工値にかいて分離されたモ リプアン成分格板の組成は始板によつて色がある が、一例として次の通りである、

 $M_{0}O_{3}$  / 6.2 % / 8  $V_{2}O_{5}$  0.2 5 % / 8  $A_{2}O_{3}$  7.0 8 % / 8

本発明は、とのようなモリナデンを含む溶液を 原料とする処理方法である。 すなわち租  $Na_2MoO_4$  を 板に塩化アンモニウムを加え、  $Na_2MoO_4$  を  $(NH_4)_2MoO_4$  に 転化させ、粗  $Na_2MoO_4$  般中に 存在 する  $NaALO_2$  を加水分辨させて  $AL(OH)_3$  として沈 殴させ、沈澱を戸別し、 積  $Na_2MoO_4$  液を得、 これ を始液の 1/2 に 疾病 号阁十る と 即時に アンモニア を回収し、その 過額 被に 垣 喫 を加えて 出を O.2 に 構成、 再び始 被の 1/4 量まで 無 発機 碣を行い、 析出した  $Moo_3$  沈殿を 嵬気炉で 500 でにて 2 時 助 が 組して 概品  $Moo_3$  を 得るものである。 な 却 得 られる 般化モリナデンの 純 度は 9 5 第以上で あ る。

#### 実施例及び参考例

(1) 祖 Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> 核の特製の長鹿例及び参考例 ・ 成議廃放禁を培・し、アルカリ抽出し、油出 根に指石灰を加えてペナジウム成分を沈殿として除いた租 Na $_2$ MoO $_4$  夜を出発物質とし、これに塩化アンモニウムを量を変えて( $40\sim1009/8$ ) 磁加し、表-1 に示す此にそれぞれ調整し、 $80\sim85$  でにて/時間かきませ、沈殿を沪別し、精Na $_2$ MoO $_4$  を得た。

袋 - /

奥	参考例告号	塩化アンモニウム		・ 生成物の組成							
突船例帝号		孫加縣	生成物			Moog		A4203		Hq	
身		9/8	対Na当推	品	名	纹 量	品位	分布	品 位	分析	pΩ
	原料	NagwoO4	被			0.5	20.8/8	100%	5.27	100	12.5
	/	40	0.60	:A2 ±	Ø ±	沈安を 生ぜず					12.0
1		50	0.75	产批	极	0.63 <sup>8</sup> 2.9 <sup>9</sup>	0.20%	99.9%	1.63 B	39.5 <sup>%</sup> 60.0	10.0
2		60	0.90	扩批	被激	0.73 <sup>8</sup> 4.2 <sup>9</sup>	13.89/8	98.0%		0.8 <sup>4</sup> 6	9.5
3		80	1.20	扩批	板股	0.85 <sup>8</sup> 4.3 4	11.8/8	97.5%	~ /0		8.9
	2	100	1.50	产改	被殷	4.8 8	9 0 5	94.0%		100	8.2

上表からわかるように、組 Na2MOO4 液に塩化 アンモニウムを 6 0~8 0 8 / 8 加えればモリ ア・ン分の評磁への移行率 9 7 場以上で被中の アルミニウム分を 0.0 3 8 / 8 まで除去できる。 上級の破中のアルミニウム強度と叫並び NH4C 4 添加量との関係のゲラフを網 2 図に示す。 すなわち、アルミニウムは出 / 0 付近で加水分 解を起し、出 9.5 で 0.0 3 8 / 8 まで A L 2 O 3 を 徐去できることがわかる。

(2) 情 N 5 2 M c O A 液から製品 M c O 3 の製造の実施例 及び 3 3 例

上記のようにして構殺して得られた構  $Na_2MoO_4$ を、始被の 1/2 量に  $95\sim100$  ℃に加熱振発機関し、その溶液に 36 毎度限(成果 1 級)を加えて、此を接 -3 に示すように  $0.2\sim5.8$  に調整後、再び  $95\sim100$  でにて 雄発機関して、被量を始被の 1/4 散とし、析出させた  $Moo_3$  な 最を は気炉で、 500 でにて 2 時間 か楽して殺  $8100_3$  を得た。

表 - 2

実施例番号	华	<b>条 件</b>				生 成 物 〇 組 成					
	例番	中和	塩 酸 添加量	. 生成物		мооз		мо以外 O 成分			
号	号	Н		MoO <sub>3</sub> (焙焼物)	数量	品位	採収率	Na	V 2 O 4	A 4 2 0 3	
₽	n s	SW00	<b>4</b> 被		2.0	1 4.3	100 \$	21.0	0.0 5	0.0 18/	
	′	5.8	0 \$	MoOg (焙)	20.28	8 /.3 %	5 7.4	/ 3.3	0.0 1 %	0.0 / 4	
,		3.0	8.4	. "	33.1	8 3.7	9 6.8	7.2 /	0.0 /	0.0 /	
2	·	2.0	1 6.8	,	29.4	9 0.5	9 3.0	5.4 9	0.0 /	0.0 /	
3		1.0	/ 8./		28.3	9 4.2	9 3.4	3.8 6	0.0 2	0.00	
<b>"</b>		0.2	25.3	,	28.2	9 5.3	93.0	3./5	0.0 3 .	0.00	

一上級に示された結果から、君 Na2MoO4 液を 1/2 世に 世稲後、塩酸で出を 0.2~ 1.0 に 増延して 破職 すれば品位 9 4 易以上の銀品 400g が 持られ、 Na 分は 3~ 4 多合有されているが、 その他の不紹分は 成めて少量しか合有されていない ことがわかる。

| 対が /.0 以上になると MoO3 沈収の Na の含有性が増加する。


なお採収率域のの出は3.0 で、96.8 多であるが、その $400_3$  沈殷にはNa が7.2 / 96.8 分であるれている。H3.0 以上ではNa の台有量が更に増加し、採収率も低下するので好しくない。


#### 火凶前の七年な説明

那 / 抱は前工程を含む本元明方法の工程を説明 するためのフローシートである。

ボス図はアルミニウム無度と叫並びに NE4C2 祭 加載との関係を示すグラフである。

> 代埋人 視 村 · 皓 *外 3* 名





#### 5. 添付曹銅の目録

#### 6. 前記以外の発明者、特許出版人または代理人

(1) 発明者

居 所 東京都日野市多摩平 5-/0-/ キッパンマサ マス・ 氏 名 三 梅 正 和

(2) 出 顧 人

(3) 代理人

10 〒100 東京都千代田区大平町二丁日2番1号 新大平町ビルデング331% 括 (211) 3 6 5 1 (代 叔) (7204) 弁理士 没 氏 **!**\*\* 二洲解 Pi Ħ 氏 Æ, (6926) 介理士: 李 圕 Ħi 屈 T. (6772) 介理上 西 坔

手続補正春(\*\*)

工特部昭52— 52895(6) 1) 解ノ図を終附の無ノ図と差し換える。

明和5/年/の湯を日 2 名前附書類の目的

特許庁長官殿

第/図

120

1 事件の表示

明和 5 0年特許顧前/289/2号

2. 発明の名称.

税健務放保からのモリプデンの 凶収方法

3. 補汇をする容

事件との関係 特許出願人

住 所 氏 名 (名 教)

三井金属奴隶株式会社

4. 代 理 人

房 所

〒100 東瓜都千代田区大手町二丁目 2 巻 1 仔 新 大 手 町 ビ ル デ ン グ 3 3 1 電 話 (211) 3 6 5 1 (代 表)

工匠 名

(6669) 浅 村

5. 補正命令の日付

ng in

和 年 月


6. 補正により増加する発明の数

7. 補近の対象

183 (8



8. 補正の内容 別紙のとおり



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
☐ FADED TEXT OR DRAWING				
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				
OTHER:				

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.